

CONTRACT PLUS

FICHA TÉCNICA

CLASSIFICAÇÃO & CERTIFICAÇÃO	NORMAS	Contract Plus
Tipo de revestimento de pavimento	ISO 10581	Pavimento vinílico homogéneo
Conteúdo da camada de desgaste	ISO 10581	Tipo II
Certificação CE	EN 14041	Sim
Classificação	ISO 10874	Comercial: 34 Industrial: 43
CARACTERÍSTICAS GERAIS	NORMAS	
PUR		Sim
Espessura total	ISO 24346	2.0 mm
Peso total	ISO 23997	3150 g
Forma de entrega	ISO 24341 (Rolo)	Aprox. 23 metros x 200cm Art. no. 21455_ _ _ cor os 3 últimos dígitos
DESEMPENHOS TÉCNICOS	NORMAS	
Estabilidade dimensional	ISO 23999	≤ 0.40 %
Reacção ao fogo	EN 13501-1 EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2	Classe Bfl-s1 ≥ 8 kW/m ² Cumpre
Indentação residual	ISO 24343-1	Valor requerido: ≤ 0.10 mm Melhor valor medido: 0.04 mm
Resistência cadeiras com rodízios	ISO 4918	Adequado
Propriedades electroestáticas	EN 1815	< 2 kV
COV'S	ISO 16000-6	≤ 10 µg/m ³ (28 dias depois)
Pavimento radiante		Adequado - máx. 27°C
Resistência térmica	EN 12667	Aprox. 0.01 m ² K/W
Comportamento à Luz	EN ISO 105-B02	Nível 6
Resistência química	ISO 26987	Boa resistência
Resistência bactérias	ISO 846:Parte C	Não favorece crescimento
Resistência anti-derrapante	DIN 51130 EN 13893	R9 ≥ 0.3
Força de soldadura	EN 684	Melhor valor medido: ≥ 240 N/50 mm Valor individual: ≥ 180 N/50 mm
Cores		24

Estas informações são dadas a título indicativo e podem sofrer alterações em benefício de futuros melhoramentos.

A instruções de instalação e manutenção devem ser cumpridas. Contate a Tarkett para mais informações.

Informação Geral

