

PVC VÍNILICO MADEIRA ROLO

DADOS TÉCNICOS

Composição	PVC, plastificastes. Cor Masterbatch		
Processo de Produção	Calandragem e laminarão da camada de uso.		
Dimensões	Peso	1,250Kg/m ²	
	Ancho	1,800Kg	+2%/-0%cm
	Largura	25mm	+2%/-0%
	Espessar	0,70mm	+/-5%
	Variação dimensional devido à variação térmica +/-5% ou 10%		
Backing	PVC Preto		
Cor	Castanho, Preto, Cinzento		
Dureza	80 passos a +/-10%		
Resistência á Tração	65 kg/cm ² +/-10%		
Densidade	1,5Kg/cm ³ +/-10%		
Isolamento Acústico	>4db		
Flexibilidade	40mm (Limpar imediatamente com água zonas expostas a químicos)		
Resistência Química	Não resistente é óleos, graxas, ácidos, álcool, hidrocarbonetos e solventes		
Resistência ao Fogo	Teste aplicado FMVSS 302		
Vantagens	Uso em áreas de baixo Transito Baixa casta e baixa manutenção		
Manutenção	Limpar com água e detergente com PH Neutro		
Instalação	Certifique-se de que o substrato seja plano, limpo, seco e estruturalmente Sólido		